ペルセント Boysen® DECORe™ Perlescente™

製品説明書

□特徴：

イタリア･ルネサンス風の印象的な金色のスタイルは、塗装的な仕上がりになります。

「ペルセント」（Boysen® DECORe™ Perlescente）は、その色相を通して輝く銀の色調の酸化物を使用して、装飾的な、環境に優しい塗装仕上げとなります。その高度な技術を持つ製剤は、水溶性で樹脂をブレンドし、あなたの家に威信のある美しい雰囲気を付与できるメタリックな色調を生み出しています。これらの技術により、すべての生活空間に見事な効果を手軽に実現することができます。

□容量荷姿：

4 リットル缶	「ペルセントアンダーコート」（Perlescente ™ Undercoat）
2.5 リットル缶	「ペルセントベース」（Perlescente™ base）
200g	「ペルラディルカ」（PErla Di Luce）

□標準塗布条件：

・理論塗布可能範囲：	ペルセントアンダーコート（Perlescente ™ Undercoat）	25～30 平方メートル／4 リットル
	ペルセントベース（Perlescente™ base）	15～20 平方メートル／4 リットル
・硬化乾燥：	2～3 時間	

□ペルセントの 3 つのシステム

①、ペルセントアンダーコート（Perlescente Colored Undercoat (B4805 series)）

標準 6 色のいずれかで塗る。

B4805-6 Arezzo Undercoat (Yellow)、B4805-5 Pisa Undercoat (Green)、B4805-4 Lucca Undercoat (Blue)、
B4805-9 Livorno Undercoat (Gray)、B4805-8 Siena Undercoat (Orange)、B4805-7 Grosseto Undercoat (Red)

②、ペルセントベース（Perlescente Base）

B4861 Perlescente™ Arezzo (Yellow)、B4858 Perlescente™ Pisa (Green)、B4840 Perlescente™ Lucca (Blue)、
B4876 Perlescente™ Siena (Orange)、B4876 Perlescente™ Grosseto (Red)

③、ペルラディルカ（Perla Di Luce）

最後の仕上げに光沢を与えるパール系顔料です。各ペルセント原料は色素を宝石好物の色合いに基づいて対応する色を提案します。

B4806 Perla Di Luce Gold、B4803 Perla Di Luce Emerald、B4804 Perla Di Luce Sapphire
B4809 Perla Di Luce Opal、B4808 Perla Di Luce Garnet、B4807 Perla Luce Ruby

© Boysen Paints Japan Inc.

取扱説明書

完璧な仕上がりを目指すためには、「ペルセント」（BOYSEN® DECORe™ Perlescente™）を適したアンダーコートの上に塗る必要があります。
例えば、PISA グリーンを選択した場合、「B4805-5 Pisa Undercoat」の上に、「Perlescente™ B4858 Pisa Base」を塗らないといけません。Lucca ブルーを選択した場合は、「B4805-4 Lucca Undercoat」の上に、「Perlescente™ B4840 Lucca Base」を塗ります。

ステップ１：「ペルセントアンダーコート」（ DECORe™ Perlescente™ Undercoat）
カラーカードから「ペルセント」の希望する色を選択します。
ブラシ、ローラー、エアレススプレーまたは（適切な外部の空気混合カップ付き）を使用し「デコアアンダーコート」（DECORe™Undercoat）に一致する 1-2 のコートを実施します。

ステップ２：「ペルセントベース」（Shades of DECORe™ Perlescente™ Base）
正しいシェードを作り出すために、そして最良の結果を得るために、「ペルセントベース」（Shades of DECORe™ Perlescente™ Base）にマッチングした「ペルラディルカトナー」（Perla Di Luce toner）の 200 グラム程度混ぜます。
混合しながら徐々にベースのパウダーを追加します。これは、粉末が完全に濡れていることを確認することです。その後、パワーミキサーを持つマシンの組み合わせは、金属粉末の完全な光沢を確保します。

ステップ３：「ペルセント」の塗り方
クロスハッチストロークを使用して「デコアアンダーコート」（DECORe™ Undercoat）の上に混合物を塗ります。「ボイセンデコアブラシ」が最も適したブラシです。
5～10 分後に、ボイセン®DECORe™スクレーパーで表面を滑らかに。

カラー

※色の再現性と塗料製造による技術上の理由から、これらのカラーは塗装色と一致しない場合があります。ご了承下さい。